

HG

Polish protecteur durable pour marbre.

Fait briller les sols en marbre et autre pierres calcaires.
Il met en valeur la couleur et la structure de la pierre.
Il protège contre l'encrassement, les taches et évite
l'usure de la pierre. HG est en particulier efficace
contre les taches causées, entre autres, par l'alcool
et les acides. S'utilise à l'intérieur.

Application

Carrelages, sols en marbre et autres pierres naturelles.
Ne pas secouer avant l'usage.

Mode d'emploi

Nettoyer au préalable le sol avec HG Nettoyant Intensif pour marbre
Laisser ensuite sécher le sol pendant 3 jours, en cas de chauffage
par le sol 24 heures. Le chauffage au sol doit être coupé 12 heures
avant l'application du produit. Les pierres calcaires poreuses telles
le Botticino, le Laperto, le Travertin, etc., seront imprégnées de
HG liquide d'imprégnation de marbre. Le meilleur résultat est
obtenu en diluant le produit dans de l'eau (1:1) et en l'étalant à
l'aide d'un balai éponge recouvert d'un sac en plastique.
Poser sur le sac plastique un torchon humide non pelucheux.
Appliquer de façon régulière et dans le même sens environ 50 ml.
Ne pas tourner ni frotter. Au bout de 45 min. la couche est
sèche et (pour obtenir un sol plus brillant ou une meilleure
résistance) appliquer une deuxième couche de produit
perpendiculairement à la première. Pour éliminer HG polish
protecteur durable pour marbre, utiliser HG nettoyant intensif.

Renseignements du produit

Usage	60-70 m2 (600-700 pieds carrée) par liter
valeur pH	approx.8.5
poids spécifique	1.02 g/ml
éléments constitutifs	des acrylpolymères, des résins.

Emballage

6 x 1.0 L	# 201-100
4 x 5.0 L	# 201-500

Attention

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'abri du gel.
Ne pas appliquer sur des surfaces traitées au préalable avec
HG Protecteur pour Marbre & Pierre Naturelles.
S'Utilise à l'intérieur.



Solstrand Trading

90 Hooper Road,
Barrie, Ontario, Canada
L4N 8Z9

Tel: 1-705-726-5445

Fax: 1-705-734-0857

www.hgmaintenance.com

Manufactured by:

HG International, b.v.
Almere, Netherlands